



icta 3422
de qualité supérieure



TYPES D'INSTALLATION

Souterraine	Montage apparent		Montage noyé		
	Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
x	✓	x	✓	✓	✓



UTILISATION

Pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments d'habitation. Adapté pour le béton préfabriqué.
Voir NF C 15-100 pour les conditions d'utilisation.

LES + DE LA GAMME

- Double peau à effet glisse pour une facilité d'utilisation
- Décompte métrique imprimé sur la gaine
- Liseré de couleur pour le repérage des diamètres
- Couleur noire pour les courants forts et verte pour les courants faibles

RÉFÉRENCES

flexpro+ noir

Désignation	Ø (mm)	réf.	longueur (m)	palette (m)
flexpro+	16	13021140	100	3500
flexpro+	20	13021540	100	2800
flexpro+	25	13021940	100	1600
flexpro+	25	13021924	50	1400
icta polyamide	32	12022724	50	1000
icta galva	32	13022724	50	1000
icta polyamide	40	120233240001	50	800
icta polyamide	50	120239200001	25	375

Sans fil tire-aiguille, nous consulter

flexpro+ vert

Désignation	Ø (mm)	réf.	longueur (m)	palette (m)
flexpro+	20	13081540	100	2800
flexpro+	25	13081940	100	1600

Tolérances longueur +/- 2%



CONDITIONNEMENT

- En couronne, sous film polyéthylène :
- pour une meilleure protection contre les agents extérieurs
 - facilitant le stockage des couronnes et l'utilisation du conduit par déroulage de l'intérieur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Polyoléfines	Température maximale d'utilisation	+90°C
Couleur	noir ou vert	Résistance d'isolement	≥ 100 Ω sous une tension de 500 V continue
Résistance à l'écrasement	750 N à +23°C (± 2°C)	Non propagateur de la flamme	Test brûleur 1Kw
Résistance aux chocs	6 joules à -5°C	Résistance à la chaleur	+90°C (± 2°C) pendant 4 heures puis sous une charge de 2 kg durant 24 heures à la même température.
IK	08	Étanchéité	homologué IP 44
Température minimale d'utilisation	-5°C		